



Самоклеящаяся бумага

BIEN Semi-Gloss Art Paper 80 г/м² / AJ800 / 95 г/м² РЕК "Backslit"

Самоклеящаяся бумага BIEN Semi-Gloss Art Paper 80 г/м² / AJ800 / 95 г/м² РЕК "Backslit"

Белая высококачественная полуглянцевая мелованная бумага 80 г/м² / акриловый клей на водной основе AJ800 / Белая подложка с просечкой вдоль длинной стороны листа с шагом 40 мм.

Поставляется в листах форматов 43*61 и 50*70 см, упакованных в пачки по 250 листов.

Поверхностный слой Semi-Gloss Art Paper 80 г/м²

Вес: 80±3 г/м²

Толщина 65±3 мкм

Белизна: 91- 93%

ISO шероховатость: ≤1.0 мкм

Глянец: 70-72%

Поверхностная прочность: ≥1.4 м/с

Описание: высококачественная полуглянцевая художественная мелованная бумага.

Клей: AJ800

Тип: AJ800

Вес: 20±2 г/м²

Начальная адгезия: ≥12 Н/дюйм² FTM9

Рабочая адгезия: ≥5 часов FTM8

Усилие отрыва под 90°: ≥7 Н/дюйм FTM2

Минимальная температура приклеивания: +10°C

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +90°C

Описание: акриловый клей на водной основе. Отличная начальная и рабочая адгезия, стабильное поведение после приклеивания.

Подложка: 95г РЕК белый "Backslit"

Вес: 95±7 г/2

Толщина: 110±10 мкм

Непрозрачность: 90%

Описание: оригинальная белая бумага основа 80 г/м² с пластиковым и силиконовым



покрытием. Просечка вдоль длинной стороны листа с шагом 40 мм.

Форматы. 43*61, 50*70 см.

Возможные варианты печати

Может применяться для большинства методов печати: высокой, офсетной, флексографической, глубокой, трафаретной и термотрансферной печати.

Применение продукта

Изготовление этикеток для упаковки продуктов питания, вина, косметики; в электронике, логистике, производстве и других отраслях промышленности.

Перед любым специальным неспецифическим применением продукта необходимо провести технологическое и функциональное тестирование в условиях максимально приближенных к рабочим.

Хранение продукта.

Оптимальные условия хранения: температура +20°C относительная влажность 50%

Изготовитель: Китайская народная Республика

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.