

Базовая краска для смешения по системе Pantone PT-N type

Применение:



Серия PT-N - это стандартные базовые цвета для смешения по системе Pantone, которые были авторизованы компанией Pantone Inc.

Краска показывает прекрасные результаты печати практически на всех видах бумаги и картона. Краска основана на модифицированном соевом и минеральном масле, что соответствует требованиям к высокой скорости печати

Характеристики:

- Универсальное применение, подходит для мелованных и немелованных бумаг;
- Глянец, стойкость к истиранию
- Низкое содержание летучих органических соединений;
- Быстрое закрепление;
- Отличная передача растровой точки;
- Отличная стабильность при высокой скорости печати;
- Быстрый выход на баланс краска-вода, который снижает отходы при приладке;
- Подходит практически для всех печатных машин с традиционной и спиртосодержащей системой увлажнения;
- Минимальный растр: интенсивное воспроизведение плашек и тонких линий и полутонов;
- Не сохнет в красочном ящике;
- Поддерживает скоростную печать.

Свойства:

	Непрозрачность	Свет	Кислота	Щелочь	Вода	Спирт
Pantone Yellow C	t	3	+	+	+	+
Pantone Yellow 012C	so	5-6	+	+	+	+
Pantone Orange 021C	so	4	+	+	-	+
Pantone Warm Red C	so	3	+	-	+	+
Pantone Red 032C	so	5	-	-	-	-
Pantone Rubine Red C	so	5	+	+	+	+

	Непрозрачность	Свет	Кислота	Щелочь	Вода	Спирт
Pantone Rhodamine Red C	so	5	-	-	-	-
Pantone Purple C	so	5	-	-	-	-
Pantone Violet C	so	5	-	-	-	+
Pantone Blue 072C	o	8	+	+	+	+
Pantone Reflex Blue C	o	3-4	-	+	+	-
Pantone Process Blue C	so	8	+	+	+	+
Pantone Green C	so	8	+	+	+	+
Pantone Black C	o	8	+	+	+	+
Pantone Transparent white	t	-	-	-	-	-
Pantone Gold 871C	T	8	+	+	+	+
Pantone Gold 872 C	O	8	+	+	+	+
Pantone Gold 873 C	O	8	+	+	+	+
Pantone Gold 874C	O	8	+	+	+	+
Pantone Silver 877 C	O	8	+	+	+	+
TS-341 Silver	O	8	+	+	+	+
Печатные свойства:						
Глянec на бумаге	6					
Закрепление на бумаге	6					
Оксидативное высыхание	6					
Стойкость к истиранию	4 (But depending on paper's quality & Variety/ paper's Humidity)					
Быстрая последующая обработка:	6					
Совместимость с гляnc. мелованной бумагой/картоном: Хорошая						
Совместимость с немелованной бумагой/картоном: Хорошая						
Совместимость с матовой мелованной бумагой/картоном: с осторожностью						
Замечание:						
Стойкость к свету: 1 слабая → 8 отличная						
Печатные характеристики: 1 слабая → 7 отличная						
Хорошая стойкость: +						
Плохая или частичная стойкость: -						
Непрозрачность: o = непрозрачный/so= частично прозрачный / t = прозрачный						

Примечание:

Все вышеприведенные данные были получены в ходе лабораторного тестирования и являются лишь общей информацией, которые нельзя использовать для сравнения с параметрами красок от других производителей, поскольку тестирование их красок производилось в других лабораторных условиях.

