



**Дисперсионный клей на основе поливинилацетата
с модифицирующими добавками
FOLCO® LIT RL 1004**

Описание

FOLCO® LIT RL 1004 – специально составленная клеевая дисперсия на основе ПВА (поливинилацетата) с модифицирующими добавками и поверхностно-активными веществами. Не содержит минеральный наполнитель и этиловый спирт.

Область применения

FOLCO® LIT RL 1004 используется в различных целях в области переработки бумаги, в особенности для склеивания продольных швов упаковочных материалов, склонных к восстановлению своей исходной формы

Свойства

FOLCO® LIT RL 1004 клей широкого диапазона применения бумажных изделий, обеспечивающий очень высокую скорость склеивания.

Характеристики:

Вязкость (в день розлива) - ок. 3000±1000 mPas (Brookfield RVT, 20 °C, шпиндель № 3, 20 оборотов в минуту.)

pH около 4

Плотность около 1,08 г/см³

Мин. температура образования пленки около +0 °C

Рекомендации по применению

Подготовка материала

Детали должны быть чистыми, обеспыленными и обезжиренными.

Нанесение

Через форсунку, специально для бесконтактного нанесения. Такие факторы, как температура, влажность и впитываемость материала, количество наносимого клея и процессы натяжения в

материале оказывают различное воздействие на открытое время выдержки, время отверждения и время прессования.

Тепло ускоряет время отверждения и сокращает открытое время выдержки.

Для достижения хороших результатов мы рекомендуем следующие ориентировочные значения:

- температура в помещении, материала и клея – 18-22°C
- относительная влажность воздуха – 60-70%

Количество наносимого клея определяется впитываемостью и структурой поверхности склеиваемых материалов. Температура в помещении и температура материала не должны быть ниже +10 °С.

Рекомендации по применению

В течение открытого времени выдержки детали складываются и прижимаются прессом. Прессовать до достижения необходимой прочности

Очистка: Во избежание присыхания клея оборудование промывают водой

Совместимость: Клей необходимо проверить на совместимость с другими клеями.

Хранение

В оригинальной упаковке и при подходящих условиях FOLCO® LIT RL 1004 сохраняет свои свойства около 6 месяцев.

Материал должен храниться в прохладном помещении. Не допускать замерзания. Температура выше 25 °С приводит к сокращению сроков хранения! При необходимости после длительного хранения клей рекомендуется перемешать.

Изготовитель: Follmann

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.



МОСКВА
(495) 221-84-64
moscow@poligraph.club

ПЕТЕРБУРГ
(812) 740-13-29
spb@poligraph.club

ТУЛА
(4872) 79-09-16
tula@poligraph.club

ТВЕРЬ
(4822) 788-077
tver@poligraph.club

КАЗАНЬ
(843) 528-05-89
kazan@poligraph.club