

Термоклей в гранулах **FOLCO MELT 5103 T**

Область применения

Изготовление и запечатывание широкого спектра упаковочных материалов и коробок.
Формирование поддонов-локтов, упаковка рулонов бумаги.

Свойства

FOLCO® MELT 5103 T отличная клеящая способность и короткое время прижима.

Склеиваемые поверхности: Картон с покрытием и без покрытия, упаковочная бумага.
Гофрокартон без покрытия и с ПЭ покрытием.

Способ нанесения: форсунка или валик.

Технические характеристики

Вязкость (По Брукфильду)	1500 - 1700 мПа/с при 130°C
	750 - 950 мПа/с при 150°C
Точка размягчения	110-115°C
Открытое время	5-7 секунд
Время схватывания	1-2 секунды
Цвет	светлый

Рекомендации по применению: рабочая температура 150-175 °C

Изготовитель: Follmann

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

